

Kataloga pārklājuma loksne

Farm Coat

Paredzēta:	Pārtikas rūpniecība. Agresīva un mitra vide iekšpusē, pieļauts kontaktā ar pārtikas produktiem.
Loksnes kods	GF
Īpašības:	
Loksnes biezums	0,50 mm
Metāliskais pārklājums	Cinks – 275 g/m ² (no abām pusēm)
Organiskais pārklājums	Modificēts termoizturīgs poliestera pārklājums - grunts pārklājums 15 mikroni - starpslānis 20 mikroni
Mehāniskā noturība:	
Pārklājuma adhēzija	≤ 1 T
Pārklājuma elastība	≤ 2 T
Trieciena izturība	18J
Virsmas cietība (zīmuļa skala)	HB-H
Pretestība skrāpējumam (Klemen)	≥ 2 kg
Noturība pret koroziju:	
Izmēģinājumi sāļā miglā	360 stundas
Mitruma izturība (kondensācija) (QCT)	1500 stundas
Noturības pret koroziju klase	RC3
Ķīmiskā noturība:	
Noturība pret skābēm un sāļiem	Labā vai ļoti laba
Noturība pret šķīdinātājiem:	
Alifatiskie savienojumi un spirts	Ļoti laba
Ketoni	Ļoti laba
Aromātiskie savienojumi	Ļoti laba
Noturība pret minerāleļļām	Ļoti laba
Noturība pret amonjaku	Ļoti laba
Noturība kontaktos ar mājas sadzīves priekšmetiem	Ļoti laba
Noturība pret ultravioleto starojumu:	
Test QUV (UVA + H ₂ O) (2000 stundas)	ΔE ≤ 3; spīduma saglabāšana ≥ 60%
Noturības klase pret ultravioleto starojumu	RUV3
Estētika:	
Virsmas apdare	Gluda
Spīdums (Gardner 60°)	30 GU
Krāsas:	
STANDARD 1	9010
STANDARD 2	–
Pārējie	Prasa saskaņošanu ar ražotāju
Pārējās īpašības:	Ļoti laba ķīmiskā noturība, ar īpašu amonjaka uzskaiti.